

Opažne plošče

Written by Administrator
Petek, 04 December 2009 16:20 -

Opažne plošče so izdelane iz medsebojno z vodoodpornim lepilom zlepljenih 3 slojev lesa smreke ali jelke.

Zunanji sloji sestavljajo **širinsko zlepljene lamele**, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjen z vložnimi in čelnimi zaključnimi letvicami.

Plošče **se ne sprijemajo z betonom**. Zaradi trislojnega lepljenja je delovanje plošče minimano, robovi pa so zaščiteni z vodoodporno akrilno barvo.

Lastnosti plošč:

- za opaženje betonskih konstrukcij,
- minimalna deformacija, velika upogibna trdnost,
- debelina 21 in 27 mm, dolžina 1 - 3 m,
- gladka brušena površina, zaščiten z bogatim nanosom umetnih smol,
- vodoodporen rob in prečno ležeč srednji sloj, zaščiten z okvirjem,
- troslojna konstrukcija z dolžinskonespojenimi lamelami zunanjega sloja,
- vodoodporno lepljenje kontrolirano po DIN standardu (AW 100).

Uporabne prednosti:

- velika izbira plošč za različne namene,
- kakovostna, enostavna, ekonomična in hitra uporaba,
- večkratna uporaba, enostavno čiščenje in vzdrževanje,
- dolga življenska doba,
- stabilna konstrukcija,
- visoka upogibna trdnost, majhna deformacija lesa,
- odporna na vse vremenske razmere.

Vrste in dimenzije plošč:

vrsta plošče

debelina v mm	širina v mm	dolžina v mm	masa v kg/m ²
21 mm	21 (20,9 +/-1)	500	1000, 1500, 2000, 2500

Opažne plošče

Written by Administrator

Petek, 04 December 2009 16:20 -

27 mm

27 (26,6 +/-1)

500

1000, 1500, 2000, 2500,

Navodilo za uporabo:

Pred betoniranjem plošče vedno temeljito navlažimo z vodo. Po razopaževanju plošče čimpreje očistimo in zložimo na ravno podlago. Za nego plošč priporočamo uporabo parafinskih past in olj (tudi pred prvo uporabo), ki jih uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca. Plošče čim manj žebljamo, vijačimo in vrtamo.

Pakiranje:

Paletno pakiranje, 40 plošč na zložaju (27 mm), 2 x 50 plošč na zložaj (21 mm), zavarovano s PVC folijo.